



ТУ 2214-097-05766575-2002 самозатухающий.

Из вспенивающегося полистирола **изготавливают плиты** различной толщины и плотности, предназначенные для строительной промышленности как тепло- и звукоизоляторы.

Техническая консультация

Технические характеристики:

1	Потеря массы при сушке, %, не более	1,5
2	Массовая доля, %, остаточного мономера (стирола) не более	0,25
3	Порообразователя, не менее	4,5
4	Относительная вязкость, не менее	1,53
5	Чистота рассева, %, не менее	82
6	Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	25
7	Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа, не менее	0,118
8	Горючесть (время самостоятельного горения), с, не более	4,0

По вопросам приобретения Полистирол ПСВ-С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов