



Характеристики

[Техническая консультация](#)

№	Наименование показателя	Ед. изм.	ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПЕНОПЛАСТЫ				
			ПС-1-100	ПС-1-150	ПС-1-200	ПС-1-350	ПС-1-600
1	Кажущаяся плотность	кг/м3	100±20	150±30	200±20	350±50	600±50
2	Предел прочности при сжатии, не менее	кг/см2	8,0 (9,0*)	15,0 (17,0*)	30,0 (35,8*)	70,0 (78,0*)	70,0 (92,0*)
3	Водопоглощение за 24 часа, не более	кг/м2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	Линейная усадка при t=(60±3)°C за 24 часа, не более	%	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
5	Размеры: – длина – ширина – толщина	мм	1600±200 1200±100 65±5	1400±200 1100±100 65±5	1300±200 1000±100 55±5	1000±200 750±200 50±5	800±100 600±200 50±5
6	Коэффициент теплопроводности	Ккал/ М.ч. °C	0,03	0,035	0,045	0,05	0,055
7	Диапазон рабочих температур	°C	-60..+65	-60..+65	-60..+65	-60..+65	-60..+65
8	Горючесть		Горюч				
9	Справочные показатели		Радиопрозрачный материал				

По вопросам приобретения Полистирольный пенопласт ПС-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полистирольный пенопласт ПС-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов