



Характеристики

Техническая консультация

№	Наименование показателя	Ед. изм.	ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПЕНОПЛАСТЫ	
			ПС-4-40	ПС-4-60
1	Кажущаяся плотность	кг/м3	40±5	60±20
2	Предел прочности при сжатии, не менее	кг/см2	1,7 (2,4*)	3,0 (5,5*)
3	Водопоглощение за 24 часа, не более	кг/м2	0,5	0,3
4	Линейная усадка при t=(60±3)°C за 24 часа, не более	%	1,0	0,8
5	Размеры: – длина – ширина – толщина	мм	850±50 850±50 75±5	750±50 750±50 65±5
6	Коэффициент теплопроводности	Ккал/ М.ч.°C	0,02	0,025
7	Диапазон рабочих температур	°C	-65..+70	-65..+70
8	Горючесть		Горюч	
9	Справочные показатели		Радиопрозрачный материал	

По вопросам приобретения Полистирольный пенопласт ПС-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов