



Полисульфоны порошкообразные клеевые ПСФФ-40К, ПСФФ-70К, ПСФФ-90К

Полисульфоны порошкообразные клеевые ПСФФ-40К, ПСФФ-70К, ПСФФ-90К получают совместной поликонденсацией дифенилолпропана и фенолфталеина с 4,4'-дихлордифенилсульфоном.

Область применения

Полисульфоны клеевые применяют в ракетно-космической промышленности, медицине, авиастроении.

Технические характеристики

Техническая консультация

ПСФФ-40К	ПСФФ-70К	ПСФФ-90К	
ТУ2226-480-00209349-2 012			
Применение	Связующее для изготовления композиционных материалов		
Вид, цвет	Порошок от белого до кремового цвета		
Число вязкости, мл/г	37,0-45,0		
Температура стеклования, °С, не менее	210	230	240
Массовая доля летучих, %, не более	2,0		
рН водной вытяжки	6,4-7,5		
Массовая доля ионов хлора в водной вытяжке, %, не более	0,01		
Растворимость в эпоксидной смоле ЭД-20	полная		
Гарантийный срок хранения	12 месяцев		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полисульфоны порошкообразные клеевые ПСФФ-40К, ПСФФ-70К, ПСФФ-90К

Условия хранения

Полисульфон хранят в закрытом сухом складском помещении в штабелях или на стеллажах.

По вопросам приобретения полисульфоны порошкообразные клеевые ПСФФ-40К, ПСФФ-70К, ПСФФ-90К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов