



Описание

Назначение и области применения

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) – двухупаковочная акрилуретановая эмаль, состоящая из основы и отвердителя.

Эмаль применяется в качестве защитно-декоративного слоя по покрытию ПОЛИТОН-УР (ТУ 2312-029-12288779-2002) в комплексных системах для защиты от коррозии металлических и бетонных поверхностей.

Покрытие атмосферостойкое в условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе в промышленной и морской атмосфере.

Подготовка поверхности

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) наносится на покрытие ПОЛИТОН-УР после его полного высыхания. При необходимости покрытие ПОЛИТОН-УР должно быть очищено от пыли, грязи, обезжирено.

Нанесение

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре от плюс 10 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 75%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Перед применением основу эмали тщательно перемешивают до однородного состояния. Затем основу смешивают с отвердителем в массовом соотношении 100:24. эмаль с добавленным отвердителем необходимо использовать в течение 6 часов.

Эмаль наносится в 1-2 слоя безвоздушным распылителем, кистью, валиком. При пневматическом распылении эмаль разбавляют до рабочей вязкости непосредственно перед нанесением растворителем СОЛЬВ-УР, сольвентом или толуолом до 15-20% от массы.

Для промывки оборудования применяются те же растворители.

Промежуточная сушка между слоями при температуре 20°C - не менее 6 часов.

Для обеспечения высокого качества работ необходимо соблюдать правила технического обслуживания окрасочного оборудования:

1. при окраске методами распыления рекомендуется перед началом работ пропустить через краскораспылитель растворитель;
2. при перерывах в работе сопло краскораспылителя рекомендуется погружать в растворитель;
3. по окончании работы с эмалью вся аппаратура и оборудование по нанесению и приготовлению композиции должны быть промыты растворителем.

Основные технические характеристики

Техника безопасности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) относится к III классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.

Транспортировка и хранение

Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) упакована в металлические ведра.

Условия хранения - сухое, прохладное место.

Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя - 12 месяцев со дня изготовления.

Сертификация

- Безопасность применения эмали ПОЛИТОН-УР (УФ) подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 66.01.10.231.П.001977.09.02 от 04.09.2002, выданным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области.

По вопросам приобретения **политона-УР (УФ)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов