



ТУ: 2312-029-12288779-2002

Описание

Назначение и области применения

Эмаль применяется в качестве:

- Защитно-декоративного слоя по покрытию ЦИНОТАН, ЦИНЭП и ЦВЭС в комплексных системах для защиты от коррозии металлических и бетонных поверхностей;
- Самостоятельного покрытия.

Покрытие атмосферостойкое в условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе в сильнозагрязненной атмосфере; стойкое в морской и пресной воде, нефти и нефтепродуктах.

Подготовка поверхности

- Устранение дефектов поверхности (острые кромки, заусенцы, сварочные брызги и пр.);
- Обезжиривание поверхности по ГОСТ 9.402-80;
- Абразивоструйная очистка от ржавчины и окалины (окислов) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa ½ — Sa 2 по ИСО 8501-1:1988). Допускается механизированная и ручная очистка поверхности от окислов до степени 4-4 по ГОСТ 9.402-80 (St 2 или St 3 по ИСО 8501-1:1988). После очистки поверхность следует обеспылить.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нанесение

Перед применением эмаль требуется тщательно перемешать до однородного состояния. Следует избегать длительного контакта эмали с воздухом. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителем до 10% от массы непосредственно перед нанесением. Рекомендуемыми растворителями являются: СОЛБВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002); смесь бутилацетат и уайт-спирита в соотношении 1:1 по объему.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик.

Технологические режимы окраски:

Безвоздушное нанесение – давление распыла: 15 МПа; диаметр сопла: 0,33-0,53 мм.

Пневматическое распыление – давление сжатого воздуха: 0,3-0,4 МПа; диаметр сопла: 1,8-2,2 мм.

Покрытие ПОЛИТОН-УР естественной сушки, отверждается влагой воздуха. При повышении влажности воздуха время сушки сокращается. При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущения липкости).

Для обеспечения высокого качества работ необходимо соблюдать правила технического обслуживания окрасочного оборудования:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1. При окраске методами распыления рекомендуется перед началом работ пропустить через краскораспылитель растворитель;
2. При перерывах в работе сопло краскораспылителя рекомендуется погружать в растворитель;
3. По окончании работ с эмалью вся аппаратура и оборудование по нанесению и приготовлению композиции должны быть промыты растворителем.

Для промывки окрасочного оборудования используются растворители СОЛЬВ-УР, бутилацетат, марки 646.

Время выдержки покрытия до начала эксплуатации в агрессивных средах составляет 7 суток.

Основные технические характеристики

Техника безопасности

- Эмаль ПОЛИТОН-УР относится к III классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.
- Транспортировка и хранение
- Эмаль ПОЛИТОН-УР упакована в металлические ведра по 3, 10 и 20 кг, металлические банки по 0,3 и 1 кг.

Условия хранения - сухое, прохладное место.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Политон-УР

Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления.

Сертификация

- Безопасность применения эмали ПОЛИТОН-УР подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 66.01.10.231.П.002092.09.02 от 09.09.2002, выданным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области.

По вопросам приобретения **политона-УР** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов