



Описание:

Поливинилацетатная дисперсия представляет собой вязкую белую однородную жидкость, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и инициатора реакции полимеризации, смешанную с пластификатором или без него.

Дисперсия:

Пластифицированная

Неморозоустойчивая, замерзает при 0°C и после оттаивания не возвращается в перво- начальное состояние.

ДД 51\5Н, ДД 51\10Н, ДД 51\10С,
ДД 51\15С, ДД 51\15В, ДФ 51\15В,
ДФ 51\10С, ДФ 51\15С

Пластификаторы – «Эдос» и «Дибutilфталат».

Не пластифицированная

Выдерживает не менее четырех циклов замораживания-оттаивания, Смешивается с пластификатором непосредственно перед использо- ванием. Д50Н, Д50С, Д50В

Применение:

Изготовление вододисперсионных красок, клеев, шпатлевок, мастик, грунтов, как связующее соединение в полимеризационных композициях, стеклопластиков, кожи, нетканых материалов.

Полиграфическая и деревообрабатывающая промышленность, при производстве гофрокартона и картонной упаковки, гипсокартона и мебели, теплоизоляционных и огнеупорных минераловатных плит, нетканых материалов типа синтепон и во многих других технологических процессах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тара, упаковка

Полиэтиленовые бочки, картонные барабаны с п/э вкладышем (упаковка входит в стоимость) — 50л, контейнеры 1 куб.м.

Хранение

Срок годности - 12 месяцев с даты изготовления.

Техническая консультация

Показатель	Д50С	Д50В	ДД51\10С	ДД 51\15В	ДФ 51\15В	ДЭ 51/15С	ДЭ 51/15В
Массовая доля остаточного мономера, %, не менее	0,5	0,5	0,5	0,48	0,48	0,5	0,5
Массовая доля сухого остатка, %, не менее	50	50	51	51	51	54	54
Условная вязкость по кружке ВМС, с	11-40	26-80	11-60	41-150	41-120	16-40	41-120
Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-6,0	4,5-6,0
Клеящая способность Н/м, не менее	450	450	450	450	450	550	550

Примечание:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поливинилацетатная дисперсия

По требованию потребителя дисперсию изготавливают разных марок (при условии предоставления образца), а также, в более узких пределах по вязкости.

По вопросам приобретения **поливинилацетатной дисперсии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов