



## Поливинилацетат бисерный марки М 10

ТУ 2215-549-00203521-98

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.07.2003 г.  
№ 78.22.62.221.П.001542.07.03.

**Выпускается** в виде прозрачных бесцветных гранул диаметром 0,2-1 мм. Для уменьшения слеживаемости допускается применение небольших количеств веществ, препятствующих слипанию, например, аэросила.

**Получается** путем суспензионной полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида.

**Полностью растворим** в бензоле, толуоле, этиловом спирте, этилацетате, бутилацетате и их смесях.

Нетоксичен, невзрывоопасен, горит в открытом пламени и затухает при вынесении.

**Используется:**

Для лакировки целлофана.

**Основные технические характеристики:**

[Техническая консультация](#)

| Наименование показателя | Норма |
|-------------------------|-------|
|-------------------------|-------|

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Вязкость молярного (1 моль/л) раствора поливинилацетата в бензоле, МПа·с | 7-12 |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более                          | 0,2  |
| Массовая доля влаги, %, не более                                         | 2    |
| Температура стеклования, °С                                              | 23   |

## Поливинилацетат бисерный марки М 100

ТУ 2215-549-00203521-98

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.07.2003 г.  
№ 78.22.62.221.П.001542.07.03.

**Выпускается** в виде прозрачных бесцветных гранул диаметром 0,2-1 мм. Для уменьшения слеживаемости допускается применение небольших количеств веществ, препятствующих слипанию, например, аэросила.

**Получается** путем суспензионной полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида.

**Полностью растворим** в бензоле, толуоле, этиловом спирте, этилацетате, бутилацетате и их смесях.  
Нетоксичен, невзрывоопасен, горит в открытом пламени и затухает при вынесении.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Используется:**

- в производстве респираторов «Лепесток» в качестве клея-расплава (размер гранул 0,1 — 1 мм)
- в качестве лаковых покрытий и для склейки различных материалов

**Основные технические характеристики:**[Техническая консультация](#)

| Наименование показателя                                                  | Норма              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Вязкость молярного (1 моль/л) раствора поливинилацетата в бензоле, МПа·с | 76-100             |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более                          | 0,4                |
| Массовая доля влаги, %, не более                                         | 1,5                |
| Температура стеклования, °С                                              | 28                 |
| Предел прочности при растяжении, МПа                                     | 31,0               |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м                      | 8·10 <sup>13</sup> |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 103Гц                            | 0,0055             |
| Диэлектрическая проницаемость при 103Гц                                  | 3,2                |

По вопросам приобретения **поливинилацетатов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов