



ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ МАТЕРИАЛ ЭЛИГРАН ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ И ЛИТЬЯ

ТУ 2246-442-05761784-99

ПВХ материал ЭЛИГРАН в гранулах для литья и экструзии. Предназначен для изготовления комплектующих изделий к автомобилям ВАЗа, а также к автомобилям других заводов и тракторам.

Отличается высокой технологичностью при экструзии и литье под давлением.

Пластикат выпускается 4 типов: В-60F, В-70F, В-80F, В-90F.

Цвет материала — черный. Возможен заказ на изготовление материала белого и серого цветов.

Температурный диапазон эксплуатации от +80 до -40.

Пластикат имеет Гигиеническое заключение.

Показатели качества пластиката и переработки аналогичны пластикатам, выпускаемым по нормали завода «FIAT» N° 55251-1995, для марок С-60F, С-70F, С-80F, С-90F.

[Техническая консультация](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	наименование показателя	норма
Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов		



ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ МАТЕРИАЛ ЭЛИГРАН ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ И ЛИТЬЯ

	B-60F	B-70F	B-80F	B-90F
1 Твердость по ШОР А, ед. шкалы	60±5	70±5	80±5	90±5
2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	200	150	120
3 Прочность при разрыве, МПа, не менее	9,8	11,7	14,7	17,6
4 Сопротивление раздиру, Н/мм, не менее	30	40	45	70
5 Горючесть по КИ, %, не менее	21	22	23	25
Изменения после прогрева в течение 100ч при температуре [100±2)° C				
6 а) Твердость, ед. шкалы	±7	±7	±7	±7
б) Прочность при разрыве, %	±30	±30	±30	±30
в) Относ. удлинение при разрыве, %	±30	±30	±30	±30
7 Суммарный показатель токсичности, балл, не более	1	1	1	1
8 Потери в массе при (105±3)°C, %, не более	6	6	6	6

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере 500 кг.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов