



Поливинилхлоридный пластикат элигран марки О-50 В

ТУ 2246-457-05761784-02

Кабельный пластикат Элигран марки 0-50 В представляет собой термопластичный гранулированный материал черного цвета и предназначен для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей.

Элигран марки 0-50 В обеспечивает стабильность геометрических размеров и показателя стойкости к дизельному топливу проводов и кабелей.

Температурный диапазон эксплуатации от 70 С до -50 ° С.

Пластикат имеет Гигиеническое заключение.

Технические характеристики:

[Техническая консультация](#)

№	Наименование показателя	Норма
1	Удельное объемное электрическое сопротивление при 20° С, Ом* см, не менее	$1 \cdot 10^{11}$
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	13,2
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	320
4	Температура хрупкости, ° С, не выше	-50
5	Плотность, г/см ³ , в пределах	1,25-1,31
6	Потери в массе при (1 60±2)° С в течение 6 ч, %, не более	3,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поливинилхлоридный пластикат элигран марки О-50 В

7	Сохранение относительного удлинения при разрыве после старения при (100 ± 2) °С в течение 7 суток, %, не менее	80
8	Светостойкость при 70° С, ч, не менее	2000
9	Цветостойкость при 70° С, ч, не менее	96
10	Твердость при 20° С, МПа, не более	1,12
11	Водопоглощение, %, не более	0,30
12	Горючесть по КИ, %, не менее	21

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере от 500 до 1000 кг.

Транспортировка:

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Поливинилхлоридный пластикат элигран марки О-50 В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов