



Техническая консультация

Марка	Нормативный документ	Гранулометрический состав, мкм, не более			Массовая доля, %, не более						потер и при прока л.	Электромагнитные показатели ГОСТ 13610-79				Насыпная плотнос ть г/см	Пикном. плотнос ть г/см	Плотность с утряско й г/см
		X10	X50	X90	FE %, не менее	C, %	N, %	O, %	S, %	Si, %		Qэфф	μэфф	μэ	Tкр			
Невосстановленное																		
НК	ТУ 2436-006-74439740-14	—	—	12-25	—	0,6-1,2	0,9	—	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
НК-1	ТУ 2436-006-74439740-14	4	8	15	—	0,6-1,2	0,9	0,4	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
НК-2	ТУ 2436-006-74439740-14	5	9	25	—	0,6-1,2	0,9	0,4	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
НС	ТУ 2436-005-74439740-14	—	—	8-12	—	0,6-1,2	0,9	0,4	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
НС-1	ТУ 2436-005-74439740-14	3	5	10	—	0,6-1,2	0,9	0,4	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
НС-2	ТУ 2436-005-74439740-14	3	6	12-25	—	0,6-1,2	0,9	0,4	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
НМ	ТУ 2436-006-74439740-14	—	—	4-8	—	0,6-1,2	0,9	0,4	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
НМ-1	ТУ 2436-006-74439740-14	2,5	4	6	—	0,6-1,2	0,9	0,4	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
НМ-2	ТУ 2436-006-74439740-14	2,5	5	8-12	—	0,6-1,2	0,9	0,4	0,005	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Радиотехническое																		
Р-10	ГОСТ 13610-79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,85	2,9	13-15	25-180	—	—	—
Р-20	ГОСТ 13610-79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2,95	12-14	20-150	—	—	—
Р-100Ф-1	ГОСТ 13610-79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,6	10-12	< 80	—	—	—
Р-100Ф-2	ГОСТ 13610-79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,6	10-12	50-150	—	—	—
ПС	ГОСТ 13610-79	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2	2,9	11-13	25-110	—	—	—
Железо класса К																		
К	ТУ 6-02-940-93	0,5-12,0			> 95	< 1,0	< 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5-4,0	—	—
Восстановленное																		
ВК	ТУ 2436-005-74439740-14	—	—	12-25	—	0,02-0,1	0,02	—	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВК-1	ТУ 2436-005-74439740-14	4	8	18	—	0,02-0,1	0,02	0,3	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВК-2	ТУ 2436-005-74439740-14	4	9	25	—	0,02-0,1	0,02	0,3	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВК-3	ТУ 2436-005-74439740-14	5	9	25	—	0,02-0,1	0,02	0,2-0,5	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
Вс	ТУ 2436-005-74439740-14	—	—	8-12	—	0,02-0,1	0,02	0,3	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВС-1	ТУ 2436-005-74439740-14	3	5	10	—	0,02-0,1	0,02	0,3	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВС-2	ТУ 2436-005-74439740-14	3	6	12	—	0,02-0,1	0,02	0,3	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВМ	ТУ 2436-005-74439740-14	—	—	4-8	—	0,02-0,1	0,02	0,3	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВМ-1	ТУ 2436-005-74439740-14	2,5	4,5	6	—	0,02-0,1	0,02	0,3	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВМ-2	ТУ 2436-005-74439740-14	2,5	5	8	—	0,02-0,1	0,02	0,3	0,005	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—
ВК-Г (бульки)	ТУ 2436-005-74439740-14 с изменением № 2	0,025-20 мм			—	0,02-0,3	—	0,02-0,5	—	0,01	—	Al≤0,05	Mn≤0,0 06	P≤0,00 3	Cr≤0,0 1	Ni≤0,02 5	Cu≤0,03	—
ВК-Г (блестки)	ТУ 2436-005-74439740-14 с изменением № 2	0,025-10 мм			—	0,02-0,3	—	0,02-0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Силицированное																		
ВК-С	ТУ 2436-007-74439740-14	4	8	18	98,5	0,02-0,1	0,02	0,2-0,3	—	0,1-0,3	—	—	—	—	—	—	7,5	3,5-4,2
ВС-С	ТУ 2436-007-74439740-14	3	6	12	98,5	0,02-0,1	0,02	0,2-0,3	—	0,1-0,3	—	—	—	—	—	—	7,5	3,6-4,3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полный перечень продукции

BM-C	ТУ 2436-007-74439740-14	3	5	8	98,5	0,02-0,1	0,02	0,2-0,5	—	0,1-0,3	—	—	—	—	—	—	7,5	3,8-4,4
BC-CP	ТУ 2436-002-74439740-2012	2,2	4,7	9,0	98,5	0,05	0,01	0,35	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,5	3,6-4,4
HC-C	ТУ 2436-007-74439740-14	3	6	12	97	0,6-0,9	0,9	0,4-0,7	—	0,6-0,8	—	—	—	—	—	—	7,5	3,6-4,3
HC-C1	ТУ 2436-007-74439740-14	1,4-2,4	3,4-4,4	6,4-8,4	97,5	0,7-0,9	0,5-0,9	≤0,9	«C-O»=0,1-0,3	0,4-0,7	—	Ситовый 100мэш<0.001 200мэш<0,3				—	—	3,8-4,3
HM-C	ТУ 2436-007-74439740-14	2,5	5	8	97	0,6-0,9	0,9	0,4-0,7	—	0,6-0,8	—	—	—	—	—	—	7,5	3,8-4,4
HM-C1	ТУ 2436-008-74439740-14	1,5	2-4	6	97	1,0	1,0	1,0	—	0,4-0,7	—	Ситовый 100мэш<0.001 200мэш<0,3				2,0-3,0	—	3,6-4,6
Железа фосфид																		
									P, %									
FeP-1	ТУ 2436-001-74439740-2010	3,5	6,5	15	>89	0,7-1,0	<0,2	<0,8	<9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FeP-2	ТУ 2436-001-74439740-2010	3,5	6,5	15	>88,3	0,1-0,7	<0,2	<0,8	<10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FeP-3	ТУ 2436-001-74439740-2010	3,5	6,5	15	>83,9	<0,1	<0,2	<0,8	<15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Никеля фосфид																		
NiP	ТУ 2436-004-74439740-2013	—	≤17	—	Ni≥87,8	0,1	0,01	1	9-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов