



Полотно нетканое иглопробивное из волокна Фторин®

Полотно выпускают двух марок - А и Б. Полотно не гигроскопично, отличается повышенной химической стойкостью в интервале температур от минус 190°С до плюс 200°С и работает в агрессивных средах без снижения физико-механических показателей, устойчиво к действию концентрированных щелочей, серной, соляной и азотной кислот и различных растворителей органического ряда.

Полотно не горючее, не токсично, пожаро- и взрывобезопасно.

Пример записи и обозначения полотна при заказе и в документации другой продукции - «Полотно нетканое иглопробивное из волокна Фторин®, ТУ 8397-012-56243890-2008, марка А».

1.2. Полотно по физико-механическим показателям соответствует требованиям, приведенным в таблице.

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателя	Норма	
		марка А	марка Б
1	Ширина полотна, см, не менее	150,0	150,0
2	Масса 1 м ² , г	1600±300	2000±300
3	Толщина, мм	6,0-7,5	7,5-9,0
4	Воздухопроницаемость, м ³ /м ² мин	55±15	55±15

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полотно нетканое иглопробивное из волокна Фторин®

По вопросам приобретения волокна Фторин® и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов