



Применяются в кабельных изделиях среднего напряжения и в системах изоляции высоковольтных электрических машин для выравнивания электрического поля. Используются для создания термического барьера в не поддерживающих горение одножильных кабелях. Возможно также изготовление полупроводящих лент класса нагревостойкости «F» с улучшенной смачиваемостью на основе полимерной бумаги, предназначенных для использования в противокоронной защите высоковольтных электрических машин.

Техническая консультация

Наименование	Композиция	Класс нагревостойкости, °C	Диапазон толщин, мм	Удельное поверхностное сопротивление, Ом
ППЛ-1	Стеклоткань + Полупроводящий силиконовый состав	260	0,04-0,13	1,0·10 ³ -5,0·10 ⁵

* — указаны время и температура воздействия пламени на огнестойкий кабель соответствующей конструкции, изготовленный с применением данной ленты в качестве термического барьера

По вопросам приобретения полупроводящие ленты и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПОЛУПРОВОДЯЩИЕ ЛЕНТЫ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов