



Техническая консультация

Состав:	Азобисформамид, модифицированный кикерами и другими добавками
Физико-химические свойства:	Кристаллический порошок от желтого до оранжевого цвета. Не окрашивает готовые изделия. Растворим в диметилформамиде, диметилсульфоксиде, горячей воде. Газовое число, см ³ /г, не менее 170 Температура разложения, °С 140-160
Применение:	Эффективный вспенивающий агент каучуков, ПВХ, полиолефинов и других полимерных материалов.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны или мешки полипропиленовые со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 20-25 кг.
Хранение:	В закрытых, вентилируемых помещениях, отдельно от кислот и щелочей. Не допускается попадание влаги.

По вопросам приобретения порамид - 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов