

**4,4'-азобис-(4-цианпентановая) кислота**

## Техническая консультация

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Физико-химические свойства: | Порошок белого цвета со слабым голубоватым или зеленоватым оттенком.<br>Растворим в ацетоне, при нагревании в воде и спирте.<br>Хорошо растворим в щелочных растворах. Нерастворим в бензоле, бензи-не, хлорбензоле.<br>Температура начала разложения, °С, не ниже 113<br>Массовая доля, %:<br>основного вещества, не менее 99<br>окисляющихся примесей, не более 2,5 |
| Применение:                 | Инициатор радикальной полимеризации и вспенивающий агент каучуков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Упаковка:                   | Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовы-ми мешками-вкладышами.<br>Масса нетто не более 10 кг.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Хранение:                   | В крытых складских помещениях. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей и влаги.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

По вопросам приобретения **Порофор 4А4Ц** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: