



Технические характеристики

Техническая консультация

Наименование параметра	Марка порошка		
	ПП-1	ПП-2	ПП-3
Внешний вид	порошок от темно-серого до черного цвета	порошок от темно-серого до черного цвета	порошок серого цвета
Насыпная плотность, г/см ³	0,3...0,7	0,4...1,0	0,8...1,3
Удельная поверхность: по БЭТ, м ² /г по газопроницаемости, см ² /г	3...6 11000...16000	2...5 7500...12000	— 1800...3500
Распределение частиц по размерам, мкм: 10% 50% 90%	< 1,3 < 2,0 < 4,0	< 2,0 < 3,0 < 7,5	< 5,0 < 7,0 < 20
Содержание палладия, % масс, не менее	98,0	98,0	98,5
Номер ТУ	ЭПО.035.004ТУ		

Предназначены для изготовления паст для толсто пленочных проводников, электродов монолитных керамических конденсаторов и для других целей.

По вопросам приобретения **Порошки палладия серии ПП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

;

;



Порошки палладия серии ПП

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов