

**Технические характеристики**[Техническая консультация](#)

Наименование параметра	Марка порошка		
	ПС-1	ПС-2	ПС-3
Внешний вид	порошок от темно-серого до черного цвета	порошок серого цвета	порошок светло-серого цвета
Насыпная плотность, г/см ³	0,8...1,5	0,6...1,2	0,9...1,4
Удельная поверхность: по БЭТ, м ² /г по газопроницаемости, см ² /г	1,5 —	0,6...1,4 4500...6500	— 2500...3400
Распределение частиц по размерам, мкм: 10% 50% 90%	< 1,5 < 4,0 < 10,0	1,2...2,5 2,5...5,0 6,0...13,0	1,5...3,5 4,0...8,0 9,0...18,0
Содержание серебра, % масс, не менее	98,0	98,5	99,0
Номер ТУ	ТУ 1752-001-40045136-02		

Гранулометрический состав порошков ПС

По вопросам приобретения **Порошки серебра серии ПС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Порошки серебра серии ПС

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов