

**Технические характеристики**[Техническая консультация](#)

Марка порошка	СПТБ-1	СПТБ-2
Удельная поверхность по газопроницаемости, см ² /г	6500 — 9500	6500 — 9500
Насыпная плотность с утряской, г/см ³	2,0 - 3,3	1,9 - 3,2
Содержание серебра, % масс.	54,0 - 56,5	61,0 - 63,5
Содержание палладия, % масс.	23,0 - 24,5	25,0 - 27,5
Содержание титаната бария, % масс.	18,0 - 20,0	8,0 - 10,0
Обозначение ТУ	1751-002-40045136-02	

Справочные гарантированные параметры порошков

[Техническая консультация](#)

Наименование параметра	Значение параметра
Удельная поверхность по БЭТ, м ² /г	1,5 — 3,0
Распределение частиц по размерам, мкм, не более:	1,0
10%	2,0
50%	4,0
90%	

Порошки системы серебро-палладий марки ПССП**Технические характеристики**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Марка порошка	ПССП-ТР	ПССП-ТР 90/10
Удельная поверхность по газопроницаемости, см ² /г	5000 — 8000	5000 — 8000
Насыпная плотность с утряской, г/см ³	0,8 - 1,6	0,7 - 1,6
Содержание серебра, % масс.	68,5 - 71,5	88,0 - 90,0
Содержание палладия, % масс.	29,0 - 31,0	9,0 - 10,0
Содержание основного вещества, % масс, не менее	98,5	98,0
Обозначение ТУ	1751-003-40045136-02	

Справочные гарантированные параметры порошков

Техническая консультация

Наименование параметра	Значение параметра	Фазовый состав
Твердый раствор	Распределение частиц по размерам, мкм, не более:	10%
50%	90%	2,0
3,5	7,0	
Наименование параметра	Значение параметра	Фазовый состав
Твердый раствор	Распределение частиц по размерам, мкм, не более:	10%
50%	90%	



Порошки системы титанат бария-серебро-палладий

Предназначены для изготовления проводниковых паст в производстве конденсаторов и других изделий электронной техники

По вопросам приобретения **Порошки системы титанат бария-серебро-палладий** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов