



Полисульфон порошкообразный клеевой ПСК-1 — продукт взаимодействия дифенилолпропана с дихлордифенилсульфоном.
Полисульфон порошкообразный клеевой ПСФФ-30 представляет собой сополимер, содержащий фрагменты фенолфталеина.

Область применения

Полисульфоны клеевые ПСК-1 и ПСФФ-30 применяются в авиа-космической промышленности.

Технические характеристики

Техническая консультация

ПСК-1	ПСФФ-30	
	ТУ 6-06-46-90	ТУ 2226-455-00209349-2006
Применение	Изготовление пленочного для компокля и модифицированных связующих зиционных материалов	
Вид, цвет	Порошок от белого до кремового цвета	
Логарифмическое число вязкости, мл/г	37,0-46,5	37,0-45,0
Растворимость в смоле ЭД-20		Полная
рН водной вытяжки		6,4-7,5
Массовая доля ионов хлора в водной вытяжке, %, не более		0,010
Массовая доля летучих, %, не более	0,4	2
Температура стеклования, °С, не менее	180	210
Гарантийный срок хранения	12 месяцев	



Порошкообразные клеевые ПСК-1 И ПСФФ-30

Условия хранения

Полисульфон хранят в закрытом сухом складском помещении в штабелях или на стеллажах.

По вопросам приобретения Порошкообразные клеевые ПСК-1 И ПСФФ-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов