



Порошок для создания порошковому покрытию эксклюзивных свойств: антивандальность, истираемость, химустойчивость, антикоррозионность, влагоотталкивание.

Описание:

При производстве порошкового покрытия. Добавка лакокрасочные материалы.

Материал со средством КФ-02 получает свойства:

- Абразивоустойчивость;
- Химическая устойчивость (покрытие устойчиво к смывкам красок серии ФЭЙЛ, растворителям, щёлочам, кислотам);
- Антикоррозионность;
- Гидрофобность;
- Не влияет на адгезию к металлу.

Свойства КФ-02:

- Внешний вид: порошок фторполимера. Цвет от белого до бежевого.
- Влажность 95-98%.
- Механических примесей, не более 0,08 -0,01%.
- Насыпная масса 0,6 г/см³
- Размер гранул 0,01-0,3мм

Применение:

Порошок сушить в сушильном шкафу при температуре 150 град.С. Время сушки не более 1 часа. Затем порошок просеивают на грохоте или через нержавеющее сито с размером ячеек 0,5 мм (хозяйственное сито) с помощью мягкой кисточки.

- Произвести подготовку поверхности под порошковое напыление средством Антэкс или Эколан. Высушить.



Добавить 10-15% КФ-02 к порошковой краске равномерно перемешать и произвести напыление на изделие, затем поместить в термопечь на температуру 280-350 град.С до полимеризации порошковой краски.

Слой краски рекомендуем делать 100мкм.

- Состав можно добавлять в органорастворимые краски для придания им новых свойств (на сегодня широких экспериментов с готовыми рецептурами не проводилось).

Срок хранения в герметичной таре до 5 лет.

Меры безопасности:

КФ-02 не содержит токсичных веществ, безопасен для обслуживающего персонала. Взрыво-пожаробезопасен. Порошок не вдыхать средства защиты респиратор.

По вопросам приобретения **порошка КФ-02** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: