



Порошок припоя марки ВПр28

Область применения:

Детали компрессора и трубопроводы

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Условия эксплуатации: общеклиматические и всеклиматические, без антикоррозионной защиты

Вид пайки: печная и индукционная в вакууме и защитной атмосфере

Технические характеристики

Рабочая температура: 600 °С Температура плавления: (820 — 840) °С Температура пайки: (850 — 870) °С

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-4-662-2007

Наименование: Порошки припоев ВПр16, ВПр28

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-4-662-2007

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-4-662-2007

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Порошок припоя марки ВПр28

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-4-662-2007

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-4-662-2007

По вопросам приобретения порошок припоя марки ВПр28 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов