



Порошок припоя марки ВПр56

Область применения:

Конструкции типа «блиск», составные диски ГТД

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

Основная информация

Условия эксплуатации: общеклиматические (внутри и снаружи изделия) и всеклиматические (внутри изделия), без антикоррозионной защиты

Вид пайки: пайка в вакуумных печах

Технические характеристики

Рабочая температура: до 1000 °С

Температура пайки от 1200 до 1220 °С

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-4-1410-2013

Наименование: Порошок припоя марки ВПр56

По вопросам приобретения порошок припоя марки ВПр56 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Порошок припоя марки ВПр56

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов