



Преобразователь ржавчины «Дезоксил 58» предназначен для модификации коррозии на поверхностях из черных металлов в целях подготовки ржавых стальных изделий, металлопроката, труб, арматуры к бетонированию, нанесению мастик, а также к окраске. Состав может применяться в различных отраслях промышленности и быту. Отличительная особенность «Дезоксил 58» — имеет низкую коррозионную активность по сравнению с аналогами. При обработке одновременно происходит обезжиривание и очистка от загрязнений, удаление продуктов коррозии и создание защитного слоя, который является грунтом под лакокрасочные покрытия.

Преимущества:

- содержит смесь минеральных кислот;
- быстро работающая рецептура;
- экономичен и удобен в применении;
- можно применять в виде разбавленных растворов;
- не горюч, не содержит токсичных и едких веществ;
- глубоко проникающий состав;
- быстроработающая рецептура.

Применение:

Порядок использования преобразователя: Снять рыхлые слои металлической щёткой или наждачной бумагой, нанести концентрат на поверхность ржавчины и дать высохнуть, при необходимости нанести преобразователь повторно. Последующую обработку можно проводить по непросохшей поверхности. Поле обработки — ополоснуть водой. После завершения процесса преобразования перед нанесением покрытия поверхность должна высохнуть сутки при комнатной температуре. Ориентировочный расход — 100-150 мл/м². Температура обработки должна быть больше +10-15°C, но время сушки увеличивается. При подогреве рабочего раствора до 40гр. С эффективность его действия увеличивается.

Может применяться как методом окунания в «Дезоксил 58» так и методом нанесения на поверхность.

При слабых слоях ржавчины или патины можно применять разбавленные растворы «Дезоксил 58» 15-50% (1:2-1:6).



Преобразователь ржавчины дезоксил-58

По вопросам приобретения **преобразователя ржавчины дезоксил-58** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов