



Область применения:

Предназначен для изготовления деталей сотовой конструкции из стеклопластика.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Основной отличительной особенностью КМК является возможность изготовления сотовых конструкций за одну технологическую операцию. Материал может эксплуатироваться в интервале температур от минус 60 до плюс 80 °С во всеклиматических условиях.

Технические характеристики

Ширина препрега 450 — 920 мм; Содержание клеевого связующего в препреге 50- 60%; Предел прочности при сдвиге клеевого соединения Д16АТ, при температуре 20 и 80 °С не менее 17,6 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-14-1208-2011

Наименование: Препреги клеевые на основе высокомолекулярных стеклонеполнителей марок КМКС-1с.80.Т60

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-1208-2011

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-1208-2011



Препрег клеевой марки КМКС-1с.80.Т60.55

По вопросам приобретения препрег клеевой марки КМКС-1с.80.Т60.55 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов