



### **Область применения:**

Препрег предназначен для изготовления баллистически стойкого органопластика, применяемого для изготовления деталей защитных конструкций, работающий в интервале температур от минус 60 °С до плюс 80 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

### **Основная информация**

Препрег представляет собой техническую ткань из арамидного волокна Русар арт. 86-130-02Н совмещенный с фенолокаучуковым связующим.

### **Технические характеристики**

Вес 1 м<sup>2</sup> препрега (425 ± 45) г, Массовая доля связующего (17,5 ± 6,5) %, Прочность при отслаивании не менее 1,0 кН/м.

### **Нормативная документация**

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-11-975-2008

Наименование: Препрег органопластика марки ВКО-2ТБ

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-11-975-2008

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-11-975-2008



Препрег органопластика марки ВКО-2ТБ

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-11-975-2008

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-11-975-2008

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 1-595-11-975-2008

Наименование: Изменение № 3 к ТУ 1-595-11-975-2008

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 1-595-11-975-2008

Наименование: Изменение № 4 к ТУ 1-595-11-975-2008

По вопросам приобретения препрег органопластика марки ВКО-2ТБ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов