



Область применения:

Стеклопластик СК-9ДФ рекомендуется для изготовления деталей конструктивно-радиотехнического назначения (антенные обтекатели, вкладыши антенных обтекателей, крышки и пр.) авиакосмической техники.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Стеклопластик СК-9ДФ изготавливают на основе стеклоткани Т-10, пропитанной связующим К-9ДФ.

Технические характеристики

Может эксплуатироваться в интервале температур от $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$, в том числе при температуре $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ -1000 час. Предел выносливости при растяжении (при температуре $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $N=1\cdot 10^4$ циклов) — 250 МПа. Длительная прочность при растяжении при температуре $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, время испытаний 0,1 ч — 298 МПа.

По вопросам приобретения препрега стеклопластика марки СК-9ДФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов