



Область применения:

Используется для изготовления деталей конструктивно-радиотехнического назначения (силовые конструкции внутреннего набора, антенные обтекатели, мотогондолы двигателей), работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 350 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег марки СПП-97КК на основе стеклоткани ТС-8/ЗК-ТО и связующего СП-97К

Технические характеристики

Массовая доля летучих веществ, % 12,5-17,0; Массовая доля связующего, % 28-35; Массовая доля растворимой смолы, %, не менее 90; Липкость, мин, не менее 10

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-10-467-2011

Наименование: Препрег марки СПП-97КК на связующем СП-97К

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 ТУ 1-595-10-467-2011

Наименование: Изменение № 1 ТУ 1-595-10-467-2011

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препрег стеклопластика марки СПП-97КК

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 ТУ 1-595-10-467-2011

Наименование: Изменение № 2 ТУ 1-595-10-467-2011

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки СПП-97КК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов