



Область применения:

Используется для малонагруженных огнестойких деталей радиотехнического назначения (типа коробов, крышек, перегородок), а также деталей интерьера, приборных отсеков, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 300 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег СПП-97КП-45 на основе связующего СП-97К и стеклоткани на полых волокнах Т-45(П)-76.

Технические характеристики

Массовая доля летучих веществ, % 13-17; Массовая доля связующего, % 30-40; Массовая доля растворимой смолы, %, не менее 90

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-10-272-2010

Наименование: Препреги СПП-97КП, СПП-97КП-45 на связующем СП-97К

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 ТУ 1-595-10-467-2011

Наименование: Изменение № 1 ТУ 1-595-10-467-2011

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препрег стеклопластика марки СПП-97КП-45

Обозначение: Изменение № 2 ТУ 1-595-10-467-2011

Наименование: Изменение № 2 ТУ 1-595-10-467-2011

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки СПП-97КП-45 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов