



Область применения:

Препрег стеклотекстолита ВПС-30 применяется для изготовления изделий радиотехнического и конструкционного назначения (антенные обтекатели, воздухозаборники), работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 200 °С.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег стеклотекстолита марки ВПС-30 изготавливается путем пропитки стеклоткани Т-10-80 или Т-10-14 эпоксидным связующим марки ВС-2526К. Препрег предназначен для изготовления изделий радиотехнического и конструкционного назначения,

Технические характеристики

Массовая доля связующего, % 28-36; Массовая доля летучих компонентов, % 1-2; Массовая доля растворимой смолы, %, не менее 97.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-10-919-2007

Наименование: Препрег стеклотекстолита марки ВПС-30

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-10-919-2007

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-10-919-2007



Препрег стеклопластика марки ВПС-30

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки ВПС-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов