



Область применения:

Предназначен для изготовления деталей средне - и слабо- нагруженных элементов внешнего контура летательных аппаратов, а также гибридных конструкций, работающих в интервале температур от минус 60 °С до плюс 100 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

Основная информация

Препрег стеклопластика марки ВПС-34 производится путем пропитки стеклоткани на полом волокне марки Т-45 (П)-76 эпоксидным связующим марки ЭНБФ-2М

Технические характеристики

Разрушающее напряжение стеклотекстолита при растяжении при t испытания 20 °С, МПа, не менее 405; Разрушающее напряжение стеклотекстолита при сжатии при t испытания 20 °С, МПа, не менее 350.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-10-846-2005

Наименование: Препрег стеклотекстолита марок ВПС-33 и ВПС-34

По вопросам приобретения препрега стеклопластика марки ВПС-34 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов