



Область применения:

Детали конструкционного назначения, в том числе сотовые конструкции, работающие в интервале температур от минус 60 до плюс 170 °С.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег стеклопластика ВПС-43К на основе связующего ВСК-1208 и стеклоткани Porcher арт.120 или Т-64(ВМП) с массовой долей связующего 60 %.

Технические характеристики

Массовая доля связующего 55-65 %; ширина препрега 280-1270 мм; поверхностная плотность наполнителя в препреге (100 ± 15) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 135 °С; предел прочности при сдвиге клеевых соединений алюминиевого сплава Д16 АТ при температуре 20 °С не менее 17,7 МПа; предел прочности при равномерном отрыве обшивки от сот из фольги АМг2Н яч.2,5 мм при температуре 20 °С не менее 4,4 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-25-1309-2012

Наименование: Препрег стеклопластика ВПС-43К

По вопросам приобретения препрега стеклопластика марки ВПС-43К.60 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препрег стеклопластика марки ВПС-43К.60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов