



Область применения:

Детали конструкционного назначения, в том числе сотовые конструкции, работающие в интервале температур от минус 60 до плюс 170 °С.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег стеклопластика ВПС-46К.30 на основе клеевого связующего ВСК-1208 и кварцевой ткани ТС-8/3-К-ТО с массовой долей связующего 30 %.

Технические характеристики

Массовая доля связующего 27-33 %; поверхностная плотность наполнителя в препреге (290 ± 15) г/м²; плотность стеклопластика 1700-1800 кг/м³; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 135 °С; предел прочности стеклопластика при растяжении при температуре 20 °С не менее 500 МПа; предел прочности стеклопластика при сжатии при температуре 20 °С не менее 300 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-25-1355-2013

Наименование: Препрег стеклопластика марки ВПС-46К

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки ВПС-46К.30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов