



Область применения:

Детали конструкционного назначения

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег стеклопластика марки ВПС-53 на основе стеклянной ткани марки СТ-62002 и связующего ВСЭ-34

Технические характеристики

Массовая доля связующего 28-34 %; поверхностная плотность препрега 515-550 г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге (372±3) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 135 °С; толщина монослоя стеклопластика (0,32±0,03) мм; плотность стеклопластика 1700-2100 кг/м³ предел прочности стеклопластика при растяжении при температуре 20 °С не менее 900 МПа; модуль упругости при растяжении стеклопластика при температуре 20 °С не менее 40 ГПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-25-1425-2014

Наименование: Препрег стеклопластика марки ВПС-53

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки ВПС-53/СТ-62002 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препрег стеклопластика марки ВПС-53/СТ-62002

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов