



Область применения:

Препрег стеклопластика марки ВПС-54 предназначен для изготовления деталей конструкционного и радиотехнического назначения методом автоклавного формования, в конструкциях работающих при температурах до плюс 120 °С.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Стеклопластик ВПС-54 изготавливается на основе цианэфирного связующего марки ВСТ-1208 и кварцевого стеклонаполнителя ТС-8/3-К-ТО.

Материал может эксплуатироваться при температурах от минус 60 до плюс 120 °С.

Технические характеристики

Массовая доля связующего в препреге 37-45 %; Поверхностная плотность наполнителя в препреге (290 ± 15) г/м²; Плотность стеклопластика 1700 — 1950 кг/м³; Разрушающее напряжение стеклопластика при растяжении при температуре 20 °С 650 МПа; Разрушающее напряжение стеклопластика при сжатии при температуре 20 °С 400 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-10-1428-2014

Наименование: Препрег стеклопластика ВПС-54

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки ВПС-54 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препрег стеклопластика марки ВПС-54

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов