



Область применения:

Детали и агрегаты конструкционного назначения, работающие в интервале температур от минус 60 до плюс 120 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег однонаправленный на основе стеклоровинга HPXSS EPX15, пропитанный клеевым связующим ВСК-14-2М.

Технические характеристики

Массовая доля связующего (31±2) %; поверхностная плотность препрега 160-290 г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге 110-200 г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 150 °С; толщина монослоя стеклопластика 0,10-0,15 мм; предел прочности при изгибе стеклопластика при температуре 20 °С не менее 1400 МПа; ширина ленты препрега 60-300 мм.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-25-1366-2012

Наименование: Препрег на основе связующего ВСК-14-2М и стеклоровинга HPXSS EPX15

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки ВСК-14-2М/HPXSS EPX15 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов