



Область применения:

Детали силовых конструкций авиационной техники, работающие при температурах от минус 60 до плюс 80 °С.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег на основе связующего ВСП-3М и стеклянной конструкционной ткани марки Т-64(ВМП)-78.

Технические характеристики

Массовая доля связующего 35 ± 3 %; поверхностная плотность препрега (154 ± 10) г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге (100 ± 5) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 150 °С; толщина монослоя стеклопластика $(0,085 \pm 0,005)$ мм; прочность стеклопластика при сжатии при температуре 20 °С не менее 800 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-25-1404-2013

Наименование: Препреги на основе связующего ВСП-3М и стеклотканей тонкого номинала

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки ВСП-3М/Т-64 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов