



Препреги марки КМКС-2м.120.Т10.55, КМКС-2м.120.Т10.37, (КМК) КМКС-2.120.Т60(ВМП).55

Композиционный материал клеевой КМКС-2м.120.Т10.55

Область применения: Рекомендуются для изготовления деталей конструкционного назначения, в т.ч. сотовых конструкций из стеклопластика

Основная информация

Основной отличительной особенностью КМК является возможность изготовления за одну технологическую операцию конструкций из стеклопластика, в т.ч. с сотовым наполнителем. Материал может эксплуатироваться в интервале температур от минус 60 до плюс 120 °С во всеклиматических условиях.

Технические характеристики

Ширина препрега 280-920 мм; Содержание клеевого связующего в препреге 45-55 %; Предел прочности при сдвиге клеевого соединения Д16АТ или Д19АТ, не менее: при температуре 20 °С - 17,7 МПа; при температуре 150 °С - 14,7 МПа.

Композиционный материал клеевой КМКС-2м.120.Т10.37

Область применения: Рекомендуются для изготовления деталей конструкционного назначения из стеклопластика.

Основная информация

Основной отличительной особенностью КМК является возможность изготовления за одну технологическую операцию деталей из стеклопластика, кроме того он может применяться в сочетании с углепластиковыми, изготовленными на основе той же клеевой матрицы. Материал может эксплуатироваться в интервале температур от минус 60 до плюс 120 °С во всеклиматических условиях.

Технические характеристики

Ширина препрега 280-920 мм; Предел прочности при растяжении при температуре 20 °С, не менее 550 МПа; Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, не менее 550 МПа; Предел прочности на межслойный сдвиг (метод короткой балки) при температуре 20 °С, не менее 65 МПа.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препреги марки КМКС-2м.120.Т10.55, КМКС-2м.120.Т10.37, (КМК) КМКС-2.120.Т60(ВМП).55

Композиционный материал клеевой (КМК) КМКС-2.120.Т60(ВМП).55

Область применения: Рекомендуются для изготовления сотовых высокопрочных конструкций из стеклопластика

Основная информация

Основной отличительной особенностью КМК является возможность изготовления за одну технологическую операцию сотовых конструкций одинарной и сложной кривизны, эксплуатирующихся в интервале температур от минус 130 до плюс 120 °С.

Технические характеристики

Ширина препрега 300-930 мм; Содержание клеевого связующего в препреге 45-55%; Предел прочности при сдвиге клеевого соединения Д16АТ или Д19АТ, не менее; при температуре 20 °С - 17,7 МПа; при температуре 150 °С - 14,7 МПа.

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-14-954-2007	Препреги клеевые марок КМКС-2м.120
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-954-2007	Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-954-2007
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-14-954-2007	Изменение № 2 к ТУ 1-595-14-954-2007
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-14-954-2007	Изменение № 3 к ТУ 1-595-14-954-2007
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 1-595-14-954-2007	Изменение № 4 к ТУ 1-595-14-954-2007
Технические условия (ТУ)	Изменение № 5 к ТУ 1-595-14-954-2007	Изменение № 5 к ТУ 1-595-14-954-2007
Технические условия (ТУ)	Изменение № 6 к ТУ 1-595-14-954-2007	Изменение № 6 к ТУ 1-595-14-954-2007

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препреги марки КМКС-2м.120.Т10.55, КМКС-2м.120.Т10.37, (КМК) КМКС-2.120.Т60(ВМП).55

Технические условия (ТУ)	Изменение № 7 к ТУ 1-595-14-954-2007	Изменение № 7 к ТУ 1-595-14-954-2007
Технические условия (ТУ)	Изменение № 8 к ТУ 1-595-14-954-2007	Изменение № 8 к ТУ 1-595-14-954-2007

По вопросам приобретения **препрегов марки КМКС-2м.120.Т10.55, КМКС-2м.120.Т10.37, (КМК) КМКС-2.120.Т60(ВМП).55** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов