



Препреги марки КМКС-4.175.Т15.60 и КМКС-4.175.Т15.47

Композиционный материал клеевой КМКС-4.175.Т15.60

Область применения: Рекомендуются для изготовления деталей конструкционного назначения, в т.ч. сотовых конструкций, из стеклопластика

Основная информация

Композиционный материал рекомендуется для изготовления сотовых конструкций за одну технологическую операцию. Материал может эксплуатироваться в интервале температур от минус 60 до плюс 175 °С во всеклиматических условиях, в том числе при 160 °С-500 ч и при 175 °С-80 ч.

Технические характеристики

Ширина препрега 300 — 920 мм; Содержание клеевого связующего в препреге 50-60 %; Предел прочности при сдвиге клеевого соединения Д16АТ или Д19АТ, не менее: при температуре 20 °С - 16,7 МПа; при температуре 175 °С - 14,7 МПа.

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-14-836-2005	Препреги клеевые марок КМКС-4.175
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-836-2005	Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-836-2005
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-14-836-2005	Изменение № 2 к ТУ 1-595-14-836-2005
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-14-836-2005	Изменение № 3 к ТУ 1-595-14-836-2005

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препреги марки КМКС-4.175.Т15.60 и КМКС-4.175.Т15.47

Композиционный материал клеевой КМКС-4.175.Т15.47

Область применения: Рекомендуются для изготовления деталей конструкционного назначения из стеклопластика.

Основная информация

Основной отличительной особенностью КМК является возможность изготовления за одну технологическую операцию деталей из стеклопластика. Материал может эксплуатироваться в интервале температур от минус 60 до плюс 175 °С во всеклиматических условиях, в том числе при 160 °С-500 ч и при 175 °С-80 ч.

Технические характеристики

Ширина препрега 300 — 920 мм; Содержание клеевого связующего в препреге 37-47 %; Предел прочности на межслойный сдвиг при температуре 20 °С, не менее 73 МПа.

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-14-836-2005	Препреги клеевые марок КМКС-4.175
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-836-2005	Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-836-2005
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-14-836-2005	Изменение № 2 к ТУ 1-595-14-836-2005
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-14-836-2005	Изменение № 3 к ТУ 1-595-14-836-2005

По вопросам приобретения **препрегов марки КМКС-4.175.Т15.60 и КМКС-4.175.Т15.47** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов