



Препреги марки ВПС-53/Т-25(ВМП), ВПС-53/Р-1200 и ВСК-14-2М/НРХСС ЕРХ15

Препрег стеклопластика ВПС-53/Т-25(ВМП)

Область применения: Делати конструкционного назначения

Основная информация

Препрег стеклопластика марки ВПС-53/Т-25(ВМП) на основе стеклянной ткани марки Т-25(ВМП) и связующего ВСЭ-34

Технические характеристики

Массовая доля связующего 28-34 %; поверхностная плотность препрега 507-540 г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге (365±15) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 135 °С; толщина монослоя стеклопластика (0,32±0,03) мм; плотность стеклопластика 1700-2100 кг/м³; прочность стеклопластика при растяжении при температуре 20 °С не менее 900 МПа; модуль упругости стеклопластика при растяжении при температуре 20 °С не менее 40 ГПа.

Препрег стеклопластика ВПС-53/Р-1200

Область применения: Детали силовых конструкций изделий авиационной техники.

Основная информация

Препрег однонаправленный на основе стеклоровинга РВМПН-10-1200 и связующего ВСЭ-34.

Технические характеристики

Массовая доля связующего (28±2) %; поверхностная плотность препрега (406±20) г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге (292±18) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 135 °С; толщина монослоя стеклопластика (0,20±0,22) мм; предел прочности стеклопластика со схемой армирования [0°/90°] при растяжении при температуре 20 °С не менее 800 МПа.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препреги марки ВПС-53/Т-25(ВМП), ВПС-53/Р-1200 и ВСК-14-2М/НРХСС ЕРХ15

Препрег стеклопластика ВСК-14-2М/НРХСС ЕРХ15

Область применения: Детали и агрегаты конструкционного назначения, работающие в интервале температур от минус 60 до плюс 120 °С

Основная информация

Препрег однонаправленный на основе стеклоровинга НРХСС ЕРХ15, пропитанный клеевым связующим ВСК-14-2М.

Технические характеристики

Массовая доля связующего (31±2) %; поверхностная плотность препрега 160-290 г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге 110-200 г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 150 °С; толщина монослоя стеклопластика 0,10-0,15 мм; предел прочности при изгибе стеклопластика при температуре 20 °С не менее 1400 МПа; ширина ленты препрега 60-300 мм.

По вопросам приобретения **препрегов марки ВПС-53/Т-25(ВМП), ВПС-53/Р-1200 и ВСК-14-2М/НРХСС ЕРХ15** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов