



Препрег ВСП-3М/Т-25(ВМП)

Область применения: Препрег применяется для изготовления деталей силовых конструкций авиационной техники, работающих при температурах от — 60 до + 80 °С (кратковременно до 120 °С)

Технические характеристики

- Массовая доля связующего (35 ± 3) %;
- Поверхностная плотность препрега (565 ± 25) г/м²;
- Поверхностная плотность наполнителя в препреге (365 ± 15) г/м²;
- Толщина монослоя стеклопластика ($0,29 \pm 0,01$) мм ;
- Прочность стеклопластика при изгибе при температуре 20 °С, не менее 750 МПа.

Препрег стеклопластика ВСП-3М/Т-64

Область применения: Детали силовых конструкций авиационной техники, работающие при температурах от минус 60 до плюс 80 °С.

Основная информация

Препрег на основе связующего ВСП-3М и стеклянной конструкционной ткани марки Т-64(ВМП)-78.

Технические характеристики

Массовая доля связующего 35 ± 3 %; поверхностная плотность препрега (154 ± 10) г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге (100 ± 5) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 150 °С; толщина монослоя стеклопластика ($0,085 \pm 0,005$) мм; прочность стеклопластика при сжатии при температуре 20 °С не менее 800 МПа.



Препрег стеклопластика ВСП-3М/Т-25(ВМП)

Область применения: Детали силовых конструкций авиационной техники, работающие при температурах от минус 60 до плюс 80 °С

Основная информация

Препрег на основе связующего ВСП-3М и стеклянной конструкционной ткани марки Т-25.

Технические характеристики

Массовая доля связующего (35±3) %; поверхностная плотность препрега (565±25) г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге (365±15) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 150 °С; толщина монослоя стеклопластика (0,29±0,01) мм; предел прочности при изгибе стеклопластика при температуре 20 °С не менее 750 МПа.

Препрег стеклопластика ВСП-3М/Т-10П-80

Область применения: Детали силовых конструкций авиационной техники, работающие при температурах от минус 60 до плюс 80 °С.

Основная информация

Препрег на основе связующего ВСП-3М и стеклянной конструкционной ткани марки Т-10П-80.

Технические характеристики

Массовая доля связующего (35±3) %; поверхностная плотность препрега (445±20) г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге (290±7) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 150 °С; толщина монослоя стеклопластика (0,25±0,01) мм; предел прочности стеклопластика при изгибе при температуре 20 °С не менее 650 МПа.



Препреги марки ВСП-3М

По вопросам приобретения **препегов марки ВСП-3М** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов