



Основа

однонаправленные и равнопрочные углеродные наполнители (ткани) и эпоксисовлачное связующее

Назначение

Изготовление конструкционных углепластиков, работающих в интервале температур от—60°C до +150 °C

Технические характеристики

- Толщина монослоя -0,16—0,33мм;
- Предел прочности при сжатии в направлении «0» —400—850 МПа;
- Предел прочности при растяжении внаправлении «0» —600—1400 МПа;
- Модуль упругости при растяжении в направлении «0» —65—135 ГПа;
- Плотность-1,56 ±0.03 г/см3.

Основа

углеродные волокна и эпоксисовлачное связующее

Назначение

Изготовление конструкционных углепластиков, работающих в интервале температур от—60°C до +150 °C



Технические характеристики

- Толщина монослоя -0,10—0,13 мм;
- Предел прочности при сжатии в направлении «0» —1300 МПа;
- Предел прочности при растяжении в направлении «0» —2000 МПа;
- Модуль упругости при растяжении в направлении «0» —135 ГПа;
- Плотность-1,57 ±0.03 г/см³.

Основа

однонаправленные и равнопрочные углеродные наполнители(ткани) и модифицированное эпоксидное связующее

Назначение

Изготовление конструкционных углепластиков работающих в интервале температур от —60°С до +80 °С

Технические характеристики

- Толщина монослоя -0,20±0,03 мм;
- Предел прочности при сжатии в направлении «0» —600—900 МПа;
- Предел прочности при растяжении в направлении «0»—700—1800 МПа;
- Модуль упругости при растяжении в направлении «0» —65—120 ГПа;
- Плотность -1,54 —1,60 г/см³.



Основа

стеклянные ткани и фенолформальдегидное связующее

Назначение

Изготовление конструкционных стеклопластиков

Технические характеристики

- Массовая доля содержания связующего -30—45 %;
- Массовая доля содержания летучих веществ -1,5—4 %;
- Массовая доля растворимой фракции связующего не менее 95 %.

Основа

электроизоляционные ткани и эпоксидное связующее

Назначение

Изготовление стеклотекстолитов радиотехнического назначения

Технические характеристики

- Массовая доля содержания связующего —35—50 %;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Препреги

- Массовая доля содержания летучих веществ не более 2%;
- Массовая доля растворимой фракции связующего не менее 90 %

По вопросам приобретения Препреги и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов