



Пресс-материал марки ДСВ-4 выпускается из пропитанных стеклянных комплексных нитей сложением и суммарной линейной плотности 168 текс.с диаметром элементарного волокна до 11 мкм в виде гранул. Пресс-материал выпускается неокрашенным, цвет неокрашенного материала — желтый различных оттенков.Упаковывается в полиэтиленовые мешки весом 15 кг.

Наименования и показатели	длина гранул(мм)		
	«Л»	«О»	«П»
1. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа(кгс/см ²), не менее	137(1400)	196(2000)	265(2700)
2.Разрушающее напряжение при сжатии,МПа(кгс/см ²),не менее	127(1300)	127(1300)	127(1300)
3. Ударная вязкость,кДж/м ² (кгс*см/см ²),не менее	34(35)	69(70)	88(90)
4.Электрическая прочность при частоте 50 Гц,кВ/мм, не менее	14	14	14
5.Массовая доля связующего, %	36-40	36-40	36-40
6.Массовая доля влаги и летучих веществ, %	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0
7.Текучесть,с	4-12	4-12	4-12

По вопросам приобретения Пресс-материал ДСВ-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: