



Диапазон рабочих температур от - 60 до +200°C.

Пресс-материал хранятся при температуре не выше +5 °С и относительной влажности воздуха 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Пресс-материал может перевозиться любым видом транспорта, обеспечивающим температуру не выше +20°C и относительную влажность 80%.

На материал имеется техническая документация ШКФЛО.023.006 ТУ.

Техническая характеристика

Внешний вид — порошок или таблетки.

Текучесть по спирали в исходном состоянии, см, не менее 60,0. Коэффициент линейного теплового расширения 1/°С, не более: - α_1 : 2,3.10-5

— α_2 : 7,0.10-5

Температура стеклования, °С, не менее 165.

Теплопроводность, Вт/(м.К), не менее 2,1.

Усадка после отверждения, %, не более 0,35. Водопоглощение, %, не более 0,6. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее 80. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, при НКУ 1.1014 Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее 8000. Содержание примесей, %, не более: Na+ : 8.10-4

Cl — : 2.10-3

Срок хранения, мес.: 6.



Технология применения

Пресс-материал ВТ перерабатывается литьевым или трансферным прессованием.

По вопросам приобретения **ПРЕСС-МАТЕРИАЛ ВТ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов