



Пресс-материалы: дозирующий стекловолкнит (ДСВ), гранулированный стекловолкнит (ГСП), прессовочный материал (АГ) изготавливаются на основе комплексных стеклянных нитей, пропитанных модифицированным фенолформальдегидным связующим.

Пресс-материалы ДСВ и ГСП применяются для изготовления прямым и литьевым прессованием, а также намоткой с последующим отверждением (АГ-4) деталей конструкционного и электротехнического назначения, пригодных для работы при температуре от -196 °С до + 200 °С, и в условиях тропического климата.

В зависимости от числа сложений и суммарной линейной плотности используемых нитей пресс-материал выпускается в следующих вариантах: «Л», «О», «П»

Техническая консультация

Наименование и показатели	Плотность нити		Длина гранул	
	Текс	«Л»	«О»	«П»
ДСВ-2	84	6	10	18-20
ДСВ-4	168	6	10	18-20
ГСП-8	330	6	10	18-20
ГСП-32	1340	6	10	18-20
ГСП-400	16800	6	10	18-20

Техническая консультация

Наименование и показатели	Наименование стеклянных нитей основы
АГ-4В	БС6-100, БС6-200, БС6-100/200
АГ-4В-10	БС10-200



Пресс-материалы: виды и марки

АГ-4С	БС6-6, 8*1*2(100), БС5-5, 6*1*2(100)
АГ-4НС	200 и 400-филам. нити с диаметром 9-11 мкм

По вопросам приобретения Пресс-материалы и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов