



Техническая документация:

TU 2253-069-17411121-2016

Отрасли применения:

для изготовления нагревостойких негорючих изоляционных изделий электротехнического и радиотехнического назначения методом прямого прессования.

Описание:

композиция на основе кремнийорганической смолы, минеральных наполнителей и волокнистого наполнителя.

Применение:

Материал предназначен для прессования диэлектрических деталей, устойчивых к действию повышенных температур 400°C и выше в условиях пожара, с длительной рабочей температурой 250-300°C. Детали из ПКО-2-2-СГ не горят, не плавятся, не образуют токопроводящих дорожек, химически инертны. Кислородный индекс отвержденного материала свыше 90%, эмиссия летучих веществ при 400°C не превышает 1,5-2,0%.

Преимущества :

высокая нагревостойкость, простота переработки. Материал не горюч, практически не токсичен. Высокая электрическая прочность и трекинговая стойкость

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прессматериал кремнийорганический ПКО 2-2-СГ

Фасовка:

Стандартная норма отгрузки: мешки от 1 кг.

По вопросам приобретения Прессматериал кремнийорганический ПКО 2-2-СГ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов