



Примерное назначение:

- лужение и пайка меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, кобальта, нейзильбера, латуней и бронз;
- пайка стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами;
- пайка меди и латуни с кобальтом, никелем, с нержавеющей стали и жаропрочными сплавами, пайка свинцово-оловянистых бронз.

Поставляется в виде проволоки, фольги, ленты, прутков различных размеров и порошка.

Химический состав, %

[Техническая консультация](#)

серебро	медь	цинк	кадмий	никель	примеси, не более
40,0±0,5	16,7±0,7	17,0±0,8	ост.	0,3±0,2	0,30

Температура плавления, плотность и удельное электрическое сопротивление серебряных припоев

[Техническая консультация](#)



Плотность, г/см ³	Температура плавления, °С, верхняя критическая точка	Температура плавления, °С, нижняя критическая точка	Удельное электрическое сопротивление, мкОм*см
9,25	610	590	7,0

По вопросам приобретения Припой серебряный ПСр 40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: