



### Примерное назначение:

- лужение и пайка меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, кобальта, нейзильбера, латуней и бронз;
- пайка стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами;
- пайка меди с никелированным вольфрамом.

Поставляется в виде проволоки, фольги, ленты, прутков различных размеров.

### Химический состав, %

[Техническая консультация](#)

| серебро  | медь     | олово | примеси, не более |
|----------|----------|-------|-------------------|
| 65,0±0,5 | 28,0±1,0 | ост.  | 0,15              |

### Температура плавления, плотность и удельное электрическое сопротивление серебряных припоев

[Техническая консультация](#)



Припой серебряный ПСр 62

| Плотность, г/см <sup>3</sup> | Температура плавления, °С, верхняя<br>критическая точка | Температура плавления, °С, нижняя<br>критическая точка | Удельное электрическое сопротивление,<br>мкОм*см |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 9,6                          | 723                                                     | 650                                                    | 25,5                                             |

По вопросам приобретения Припой серебряный ПСр 62 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов