

**Примерное назначение:**

- лужение и пайка меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, кобальта, нейзильбера, латуней и бронз;
- самофлюсующиеся припои для пайки меди с бронзой, меди с медью, бронзы с бронзой.

Поставляется в виде проволоки, фольги, ленты, прутков различных размеров.

Химический состав, %[Техническая консультация](#)

серебро	фосфор	медь	примеси, не более
71,0±0,5	1,0±0,2	ост.	0,15

Температура плавления, плотность и удельное электрическое сопротивление серебряных припоев[Техническая консультация](#)

Плотность, г/см ³	Температура плавления, °С, верхняя критическая точка	Температура плавления, °С, нижняя критическая точка	Удельное электрическое сопротивление, мкОм*см
9,8	795	645	4,3



Припой серебряный ПСр 71

По вопросам приобретения Припой серебряный ПСр 71 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов