

**Примерное назначение:**

- пайка и лужение меди, никеля, медных и медно-никелевых сплавов с посеребренной керамикой, пайка посеребренных деталей.

Поставляется в виде проволоки, фольги, ленты, прутков различных размеров и порошка.

**Химический состав, %**

[Техническая консультация](#)

серебро	олово	медь	сурьма	примеси, не более
5,0±0,5	ост.	2,0±0,5	1,0±0,2	0,40

**Температура плавления, плотность и удельное электрическое сопротивление серебряных припоев**

[Техническая консультация](#)

Плотность, г/см <sup>3</sup>	Температура плавления, °С, верхняя критическая точка	Температура плавления, °С, нижняя критическая точка	Удельное электрическое сопротивление, мкОм*см
7,4	240	215	15,3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Припой серебряный ПСрМО 5 (ВПр-9)

По вопросам приобретения Припой серебряный ПСрМО 5 (ВПр-9) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов