



Примерное назначение:

- пайка титана и титановых сплавов с нержавеющей сталью;
- пайка и лужение цветных металлов и сталей.

Поставляется в виде проволоки, фольги, ленты, прутков различных размеров.

Химический состав, %

[Техническая консультация](#)

серебро	медь	олово	примеси, не более
68,0±0,5	ост.	5,0±0,5	0,15

Температура плавления, плотность и удельное электрическое сопротивление серебряных припоев

[Техническая консультация](#)

Плотность, г/см ³	Температура плавления, °С, верхняя критическая точка	Температура плавления, °С, нижняя критическая точка	Удельное электрическое сопротивление, мкОм*см
------------------------------	--	---	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Припой серебряный ПСрМО 68-27-5

9,9	765	655	14,0
-----	-----	-----	------

По вопросам приобретения Припой серебряный ПСрМО 68-27-5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов